

5.3 Tab. 2. Bewertung der Reinigungsmittel.

Handelsname	Wirksamkeit - Abtrag	Silberabtrag an fünf blanken Scheiben bei vergleichbarer Behandlung (s. 7.1)	sichtbare Oberflächenverände- rung durch Reinigung	Anlaufverhalten gereinigten Silbers (nach 5 Monaten)	Vorteile (bei empfohlener Anwendung)	Nachteile (bei empfohlener Anwendung)
Calciumcarbonat, gefällt	mechanisch abtragend	~ 1,20 mg	viele feine Kratzer	starkes Anlaufen	Zusammensetzung bekannt; steuerbarer Abtrag für die Gesund- heit unbedenklich	Putzmittelreste können in feinen Gravuren oder Unterschnei- dungen verbleiben
Hagerty Silver Clean	chemisch	~ 0,30 mg	bei kurzer Tauchzeit: keine, bei langer Tauchzeit: angeraut, matt	mittleres Anlaufen, gelegentlich punk- tförmige Sulfidbildung	leichte Handhabung, sehr schnell wirksam, erreicht auch Unter- schneldungen	Zusammensetzung unbekannt, Wirkung nicht steuerbar, entfernt Niello, wirkt korrosiv auf Kupferanteile, wirkt hautreizend, dringt sehr tief in Risse ein
Silbo Silberschmuckbad	chemisch	~ 0,20 mg	bei kurzer Tauchzeit: keine, bei langer Tauchzeit: angeraut, matt	mittleres Anlaufen, gelegentlich punk- tförmige Sulfidbildung	leichte Handhabung, sehr schnell wirksam, erreicht auch Unter- schneldungen	
Hagerty Silver Cloth	mechanisch, evtl. auch chemisch	trocken angewendet: ~ 3,90 mg	wenige Kratzer, z.T. größere	mittleres Anlaufen	steuerbarer Abtrag, für die Gesundheit unbedenklich	Zusammensetzung unbekannt, erreicht Unterschneldungen nicht
Hagerty Silver Foam	mechanisch und chemisch	~ 3,80 mg	viele Kratzer, z.T. größere	mittleres bis stärkeres Anlaufen	leichte Handhabung, schnell wirksam	Zusammensetzung unbekannt, Silberabtrag kaum steuerbar, kann tief in Risse eindringen
Hagerty Silver Polish	mechanisch und chemisch	~ 14, 0 mg	sehr viele Kratzer, z.T. größere	geringfügiges Anlaufen	leichte Handhabung, schnell wirksam,	Zusammensetzung unbekannt, Silberabtrag kaum steuerbar, dringt tief in Risse ein
Silbo Hochglanzluch	mechanisch, evtl. auch chemisch	trocken angewendet: ~ 1,80 mg feucht angewendet: ~ 3,90 mg	wenige Kratzer, z.T. größere	starkes Anlaufen	steuerbarer Abtrag, für die Gesundheit unbedenklich	Zusammensetzung unbekannt, erreicht Unterschneldungen nicht
Silbo Silberpolierschaum	mechanisch und chemisch	~ 9,00 mg	sehr viele Kratzer, z.T. größere	starkes Anlaufen	schnell wirksam	Zusammensetzung un- bekannt, Abtrag kaum steuerbar, dringt tief in Risse ein, Geruch